



# masitop / cristal / quick

## SELLADOR MS ADHESIVO ELÁSTICO APTO SUPERFICIES HÚMEDAS, CON TECNOLOGÍA DE SILANO MODIFICADO

### APLICACIONES:

- **Sellado:** Paneles Prefabricados, PVC, suelos transitables, conductos, estructuras metálicas, juntas de aluminio, juntas en impermeabilización, tubos, planchas galvanizadas.
- **Pegado:** Zócalos, tejas, marcos, paneles, madera, cerámica, baldosas, vidrio, metales, espejos, hormigón, mortero, mármol, PVC, poliestireno expandido, canalones y bajantes.



### PROPIEDADES

- Excelente adhesión sobre la mayoría de materiales de construcción.
- Gran adhesión sobre la mayoría de plásticos (excepto polietileno o teflón).
- Ecológico, sin olores molestos. Libre de disolventes, siliconas e isocianatos.
- No ataca a los metales ni mancha la piedra ni el mármol.
- Resistente a los agentes químicos, la intemperie y los rayos UV.
- Pasta tixotrópica. Curado con la humedad.

### MODO DE EMPLEO

1. La superficie a sellar debe estar firme y completamente limpia.
2. Aplicar con pistola dibujando un cordón continuo y evitando la formación de bolsas de aire.
3. Alisar mediante una espátula humedecida en agua jabonosa o utilizando TQ APLICADOR SILICONA.

RENDIMIENTO: **3 m en junta de 1x1 cm**



FICHA TÉCNICA	EN FRESCO:	TQ MASITOP QUICK	TQ MASITOP CRISTAL	TQ MASITOP
	• Peso específico	1,41g/ml	1,02 g/ml	1,47 g/ml
• Consistencia	Pasta tixotrópica	Pasta tixotrópica	Pasta tixotrópica	
• Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C	+5°C a +50°C	+5°C a +50°C	
• Formación de piel ( a 23°C y 50% H.R )	5 - 8 minutos	10 - 20 minutos	15 - 25 minutos	
• Sólidos (2 horas a 120°C)	98 +1%	98 +1%	98 +1%	
<b>CURADO:</b>				
• Elongación a la rotura (DIN 53504)	superior a 250%	superior a 200%	superior a 300%	
• Carga a la rotura (DIN 53504)	<b>4 MPa</b>	<b>1,5MPa</b>	<b>1,1 MPa</b>	
• Módulo al 100% (DIN 53504)	<b>2,3 MPa</b>	<b>0,65 + 0,85 MPa</b>	<b>0,70 + 0,90 MPa</b>	
• Dureza shore A (DIN 53505)	65	15 - 25	25 - 35	
• Resistencia térmica	-40°C a +90°C	-30°C a +80°C	-30°C a +80°C	

### COLORES:

#### TQ MASITOP



#### MASITOP CRISTAL



#### MASITOP QUICK



#### TQ MASITOP CRISTAL:

- No se aconseja en juntas constantemente sumergidas.
- No se adhiere en antiadherentes. Puede amarillear en zonas oscuras donde no incidan los rayos ultravioletas.
- Se aconseja su uso sólo en interiores. No recomendamos su uso en exteriores o zonas expuestas a radiación solar directa.