

Slurry Asphaltic (25 kg)



Mezcla de resinas bituminosas/sintéticas y áridos de granulometría controlada para acabados en pavimentos transitables.

Aplicaciones

- » Pavimentos de aparcamientos
- » Rampas de garajes
- » Carriles bici, aceras y zonas de paseo
- » Pistas deportivas
- » Medianeras, isletas y arcenes
- » Pavimentos industriales de tránsito ligero

Gran resistencia a la abrasión

Resistencia a la intemperie

Pavimentos decorativos

Tratamiento de superficies



TECNOL®

Propiedades

- » **Se adapta fácilmente a las deformaciones del firme**
- » **Antideslizante**
- » **No es tóxico ni inflamable**
- » **Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas, está exento de disolventes**
- » **Fácil aplicación en frío**

Modo de empleo

- » **Se aplica en frío**, sobre superficies asfálticas o de hormigón
- » **Antes de aplicar el producto**, agitar hasta su perfecta homogeneización, manualmente mediante mezclador apropiado (TO MEZCLADOR MORTERO)
- » **Preparación del soporte:**
 1. El soporte ha de tener una resistencia mecánica mínimo 250 Kg/cm² y la superficie debe estar seca, limpia y libre de materiales sueltos o extraños
 2. La pendiente del soporte deberá ser tal que permita la fácil evacuación del agua de lluvia o de limpieza, no debiendo quedar agua estancada. Toda irregularidad deberá ser eliminada utilizando para ello mortero autonivelante TQ MORSUL/FI o mortero de reparación TO MORDUR/FI
 3. Para asegurar una correcta adhesión del producto al soporte, TQ TECNOL recomienda utilizar TQ IMPERMUR ASFALTIC o TQ EPOXOL W INCOLORO como puente de unión para TQ SLURRY ASFALTIC
- » **Aplicación:**
 4. El producto debe homogeneizarse antes de su extensión
 5. La aplicación se realiza manualmente, mediante extendido con rastra de goma, procurando dejar una superficie uniforme y sin marcas en los solapes
 6. Al aplicar la segunda capa, comprobar que la anterior está completamente seca
 7. El tiempo de secado de cada capa es aproximadamente de 24 horas, dependiendo de la temperatura y del grado de humedad relativa del ambiente
 8. Durante el tiempo de secado de cada capa no debe mojarse ni abrirse al uso el área tratada. No aplicar espesores en una sola capa superiores a 2 mm. Para un acabado más resistente y estético podremos pintar sobre el producto una vez seco con TQ SOP OLIMPIC

Rendimiento

De 2 a 3 kg/m² por capa.

El rendimiento está calculado en capas finas, utilizando una rastra de goma, esperando a que esté completamente seca la primera antes de aplicar la siguiente y procurando dejar una superficie uniforme y sin marcas en los solapes.

Presentación y almacenaje

TQ SLURRY ASFALTIC se presenta en envases homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. El producto debe almacenarse entre 5°C y 25°C.

Precauciones de uso

- » No presenta ninguna precaución de uso específica, más que las que tenga la zona propia de trabajo. Utilizar indumentaria, gafas y guantes de protección adecuados. Respetar las indicaciones de la ficha de seguridad
- » Nunca debemos añadir agua al producto. La temperatura ambiente de aplicación y curado estará comprendida entre 10 y 30 °C
- » No aplicar el producto bajo condiciones climáticas adversas: tiempo frío, lluvias, etc. El usuario debe verificar perfectamente la adecuación del producto a sus materiales y a sus métodos de aplicación
- » La terminación con TQ SLURRY ASFALTIC no es resistente a la caída de carburante ni tan resistente como TQ SLURRY SINTE TIC en acabado a la intemperie. Su limitada resistencia a la abrasión no le hace aconsejable como acabado en zonas de tráfico intenso
- » TQ TECNOL S.A.U. no garantiza la durabilidad y adhesión en el soporte de estos materiales ya que depende de factores ajenos a la empresa y es responsabilidad exclusiva del aplicador

NEGRO



Ficha técnica

Densidad a 20 °C	1,6 – 1,8 g/cm ³
Viscosidad a 20 °C	> 10 poises (Brookfield RVT, husillo nº 6, 100 r.p.m.)
Abrasión Taber en seco	< 1,0 g (1000 ciclos, 1000 g, CS 17)
Abrasión Taber en húmedo	< 15,00 g (100 ciclos, 100 g, CS17)
Abrasión NLT-320	< 250 g/m ²