

# Easyfix (20 Kg)

Promotor de la adherencia sin TACKING en seco, reactivo a la humedad.

Puente de unión lechoso, muy espeso.



## Aplicaciones

### Como Puente de unión:

- » Reparación en cornisas, pilares, muros, coqueras... con cemento.
- » Aplicar como impermeabilización de soportes de yeso laminado antes de embaldosar.
- » Mejora la adherencia e impermeabilización de juntas, haciéndolas aptas para aplicarlas en gres porcelánico.
- » Mejora la adherencia entre mortero y hormigón viejos y nuevos.

### Como aditivo

- » Para mejorar la adherencia y plasticidad en enyesados, morteros y cementos colas.
- » Para mejorar adherencia en pinturas sin disolvente.

Se reactiva al humedecerlo

Mejora la adherencia

Reparaciones rápidas



## Soportes

- » Yeso laminado tanto paredes como suelo
- » Enlucidos de yeso
- » Mortero (viejos y nuevos)
- » Hormigón (viejos y nuevos)
- » **No aplicar** en ambientes con **humedad constante**

## Modo de empleo

- » **Soporte.** Limpio (sin grasas, polvo, moho...) y seco. Si es necesario, limpie las zonas afectadas con limpiadores ácidos como: **TQ DESCANET** o **TQ DESCANET BIF**. Se debe dejar libre de materiales extraños, firme y sólido.
- » **Condiciones de aplicación.** Se puede aplicar en brocha o rodillo. Tras aplicarlo, el producto secará, en +- 1 h, haciéndolo resistente al polvo y suciedad.
- » **Activación promotor adherencia.** Se debe mojar el soporte sin saturarlo para activar el producto.
- » **Con pulverizador.** Diluir un 10%.
- » **No aplicar** en ambientes con **humedad constante** (baños, saunas, piscinas,...)

## Propiedades

- » Máxima adherencia a múltiples apoyos.
- » No se ensucia, no fomenta el polvo.
- » Mejora la plasticidad y manejabilidad como aditivo en la masa.
- » Mejora las resistencias a flexo-tracción.
- » Resistente a heladas.

## Almacenamiento

12 meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-35°C.

## Productos Enlazados/Complementarios

- » TQ Multifix
- » TQ Unifix
- » TQ Morsul FI
- » TQ Morsul
- » TQ Mordur
- » TQ Pulverizador (2,8,12L)

## Rendimiento

- » **3 a 6 m<sup>2</sup>/litro**, dependiendo la porosidad del producto.
- » Como aditivo plastificante: **Para cada 25 kg de cemento, 1'5 litros de TQ EASYFIX.**

## Ficha técnica

Color	
Densidad	1,00 ± 0,1 g/ml
Materia volátil y no volátil	>28%
Viscosidad	≥ 1.200 cP
Profundidad de penetración	<10 Clase I